






 Schroefdraad-borging Voorkomt dat moeren, bouten en andere schroefdraadverbindingen loslopen. Voorkomt dat schroefdraden roesten en vastlopen	 222 Eenvoudige demontage		Geschikt wanneer lage losbreeksterkte vereist is. Trage uitharding - lange positioneringstijd. Goedkeuring: P1 NSF	Sterkte Laag	Draadmaat Tot M36	Temperatuurbereik (°C) -55 tot +150
	 243 De universele		Universeel gebruik. Voorkomt loslopen door trillingen. Goed resultaat, ook op passieve metalen (RVS,Al). Goedkeuring: P1 NSF	Sterkte Gemiddeld	Draadmaat Tot M36	Temperatuurbereik (°C) -55 tot +180
	 248 Druipt niet		Eenvoudig te gebruiken stick. Kan boven het hoofd gebruikt worden. Demontage met handgereedschap mogelijk.	Sterkte Gemiddeld	Draadmaat Tot M50	Temperatuurbereik (°C) -55 tot +150
	 270 Permanente borging		Voor permanente borging als geen regelmatige demontage voor onderhoud is vereist. Geschikt voor alle metalen schroefdraden, inclusief roestvast staal en verzinkte materialen. Goedkeuring: P1 NSF	Sterkte Hoog	Draadmaat Tot M20	Temperatuurbereik (°C) -55 tot +180


 Schroefdraad-afdichting Dicht schroefdraad en pijpschroefdraad af	 55 Schroefdraadafdichting		Onmiddellijke afdichting tegen druk. Laat betrouwbaar nastellen toe tot 45° Goedkeuringen: DVGW, KTW, WRAS	Substraat Metaal en/of kunststof	Draadmaat Tot 4 inch	Temperatuurbereik (°C) -55 tot +130
	 577 De universele		Universeel gebruik. Kan boven het hoofd gebruikt worden. Snelle uitharding, goed vullend. Goedkeuring: P1 NSF, DVGW	Substraat Metaal	Draadmaat Tot 3 inch	Temperatuurbereik (°C) -55 tot +150
	 542 Fijne schroefdraad		Aanbevolen voor fijne schroefdraad gebruikt in hydraulische, pneumatische en algemene verbindingen. Snelle uitharding. Goedkeuring: DVGW	Substraat Metaal	Draadmaat Tot 3/4 inch	Temperatuurbereik (°C) -55 tot +150

 Flakken-afdichting Voorkomt lekkage aan gemonteerde flenzen	 5188 De universele		Universeel gebruik. Uitstekende chemische bestendigheid. Bestand tegen lichte verontreiniging met olie.	Flenstype Stijf	Speling (mm) Tot 0,25	Temperatuurbereik (°C) -55 tot +150
	 510 Hoge temperatuur		Geschikt voor toepassingen bij hoge temperatuur. Goedkeuring: P1 NSF	Flenstype Stijf	Speling (mm) Tot 0,25	Temperatuurbereik (°C) -55 tot +200
	 Si 5980 De universele		Universeel gebruik. Oliebestendig. Eenvoudig aan te brengen. Toonaangevend op het vlak van gezondheid en veiligheid.	Flenstype Flexibel	Speling (mm) Tot 1,0	Temperatuurbereik (°C) -55 tot +200
	 Si 5990 Hoge temperatuur		Geschikt voor toepassingen bij hoge temperatuur. Eenvoudig aan te brengen. Toonaangevend op het vlak van gezondheid en veiligheid.	Flenstype Flexibel	Speling (mm) Tot 1,0	Temperatuurbereik (°C) -55 tot +350

 Cilindrische bevestiging Voorkomt loskomende lagers, bussen of andere cilindrische onderdelen	 603 Ideaal voor lagers		Voor het bevestigen van nauwkeurig passende cilindrische onderdelen. Zeer oliebestendig. Goedkeuringen: P1 NSF, WRAS.	Diametrale speling (mm) < 0,1	Handvast na 8 min.	Temperatuurbereik (°C) -55 tot +150
	 638 De universele		Universeel gebruik. Snelle uitharding. Goedkeuringen: P1 NSF, WRAS.	Diametrale speling (mm) 0,1 tot 0,25	Handvast na 4 min.	Temperatuurbereik (°C) -55 tot +150
	 641 Demontabel		Aanbevolen voor onderdelen die later gedemonteerd moeten worden.	Diametrale speling (mm) < 0,1	Handvast na 25 min.	Temperatuurbereik (°C) -55 tot +150
	 648 Hoge temperatuur		Verhoogde temperatuurbestendigheid. Aanbevolen voor het bevestigen van delen met nauwkeurige passingen. Demontage met handgereedschap is moeilijk.	Diametrale speling (mm) < 0,15	Handvast na 3 min.	Temperatuurbereik (°C) -55 tot +175
	 660 Spelingvullend		Voor heropbouw van uitgesleten lagerzittingen, spieën, spievertandingen of conussen zonder verdere machinale verwerking. Te gebruiken met activator Loctite® 7240 Goedkeuring: P1 NSF	Diametrale speling (mm) 0,25 tot 0,5	Handvast na 15 min.	Temperatuurbereik (°C) -55 tot +150

 Structurele verlijming Sterke, duurzame verbindingen tussen verschillende, grote, onderdelen	 3038 Polyolefine lijm		Zeer goede hechting op polyolefinen (PP, PE). Goede impactbestendigheid. Goede adhesie op elektronisch gecoate metalen.	Fixatietijd (min) > 40	Schuifsterkte (GBMS N/mm2) 13 (PBT)	Temperatuurbereik (°C) -50 tot +100
	 V5004 Heldere lijmmaad		Snelle uitharding. Gemiddelde sterkte. Heldere lijmmaad na uitharding. Goede adhesie op metalen en kunststoffen.	Fixatietijd (min) 3	Schuifsterkte (GBMS N/mm2) 12	Temperatuurbereik (°C) -50 tot +80
	 3430 De universele		Vijf-minuten 2K epoxy. Waterbestendig. Overschilderbaar. Verlijmt metaal, marmer, keramiek, glas, steen, hout, beton, kunststof.	Fixatietijd (min) 15	Schuifsterkte (GBMS N/mm2) 22	Temperatuurbereik (°C) -40 tot +120
	 4090 De snelle		Structurele lijm gecombineerd met de eigenschappen van snellijmen. Hoge vocht- en schokbestendigheid. Ideaal voor metaal op PA6/nylon (i.c.m. Loctite® 770 primer).	Fixatietijd (min) 3 - 5	Speling (mm) ≤ 5	Temperatuurbereik (°C) -40 tot +150

 Snellijmen Snel verbinden van kleine onderdelen	 401 De universele		Voor ongelijksortige materialen zoals metaal, rubber, hout, karton, keramiek. Voor poreuze oppervlakken. Lage viscositeit. Goedkeuring: P1 NSF.	Speling (mm) < 0,15	Fixatietijd (sec) 3 - 10	Temperatuurbereik (°C) -40 tot +120
	 406 Rubber en kunststoffen		Voor rubbers (incl. EPDM), kunststoffen en elastomeren. Gebruik Loctite® 770 primer voor moeilijk te verlijmen materialen zoals PE en PP.	Speling (mm) < 0,15	Fixatietijd (sec) 2 - 10	Temperatuurbereik (°C) -40 tot +120
	 454 Gel		Snellijm in gelvorm, loopt niet uit. Voor metalen, composietmaterialen, hout, kurk, schuim, leder, papier, keramiek. Kan boven het hoofd gebruikt worden. Goedkeuring: P1 NSF.	Speling (mm) < 0,15	Fixatietijd (sec) 5 - 10	Temperatuurbereik (°C) -40 tot +120
	 3090 Spelingvullend		Universeel gebruik. Hoog spelingvullend vermogen, tot 5 mm. Voor toepassingen waar cosmetische aspecten en lage blooming belangrijk zijn.	Speling (mm) ≤ 5	Fixatietijd (sec) 90 - 150	Temperatuurbereik (°C) -40 tot + 80

 Flexibele afdichting en verlijming Zorgt voor slagvaste en trillingsbestendige verbindingen	 Teroson MS 930 De universele		MS Polymeer. Universeel gebruik. Goedkeuring: BSS 7239. Bekend als Terostat MS 930	Focus Flexibele afdichting	Velvormingtijd (min) 18	Temperatuurbereik (°C) -40 tot + 80
	 5366 Transparant		Transparant. Zeer hoge temperatuurbestendigheid. Geschikt voor glas, metaal, keramiek	Focus Flexibele afdichting	Velvormingtijd (min) 5	Temperatuurbereik (°C) -50 tot +250
	 Teroson MS 9399 De universele		MS Polymeer. Universeel gebruik, snelle uitharding. Hoge initiële sterkte. Goedkeuringen: ASTM E 662/E 162;VDI 6022. Bekend als Terostat MS 9399	Focus Flexibele verlijming	Velvormingtijd (min) 35	Temperatuurbereik (°C) -40 tot +100
	 Si 5616 Snelle uitharding		2K silicone. Zeer snelle uitharding. Hoge temperatuurbestendigheid	Focus Flexibele verlijming	Velvormingtijd (min) -	Temperatuurbereik (°C) -50 tot +180

 Reinigers Verwijdt olie, vet en vuil	 7850 Handreiniger		Biologisch afbreekbaar. Verwijdt ingetrokken vuil, vet, koolstof en olie. Doeltreffend met of zonder water.	Type Handreiniger	Basis Natuurlijke ingrediënten
	 7063 Alvorens te verlijmen		Ideaal om vóór het verlijmen en afdichten te gebruiken. Verwijdt vet, olie en smeermiddelen. Laat geen residu achter. Ook in ethanolvrije versie als Loctite® 7064.	Type Reiniger van onderdelen	Basis Oplosmiddel
	 7200 Pakkingverwijderaar		Verwijdt uitgeharde pakkingen en traditionele pakkingen. binnen 10 tot 15 minuten. Met een minimum aan schrapen.	Type Reiniger van onderdelen	Basis Oplosmiddel
	 7840 Universele reiniger		Biologisch afbreekbaar. Verwijdt vet, olie, snijvloeistof en werkplaatsverontreiniging. Kan verdund worden met water.	Type Reiniger van onderdelen	Basis Water

 Smeermiddelen Voorkomt vastlopen en corrosie van bewegende delen	 8150 Aluminium Anti-seize		Beschermt draadverbindingen. Voorkomt vastlopen en corrosie. Toepassingen: schroeven, moeren, pijpen, warmtewisselaars.	Toepassing Trage beweging / hoge belastingen	Basis Aluminium, grafiet	Temperatuurbereik (°C) -30 tot +900
	 8105 Universeel vet		Geurloos en kleurloos. Smeert bewegende delen. Ideaal voor kogellagers, tandwielen. Goedkeuring: H1 NSF.	Toepassing Gemiddelde snelheid / gemiddelde belastingen	Basis Minerale olie	Temperatuurbereik (°C) -20 tot +150
	 8191 Droge-film smeermiddel		Droge film, universeel gebruik. Oppervlaktebescherming tegen corrosie. Verbeterd de werking van olie en vetten.	Toepassing Snelle beweging / kleine belastingen	Basis MoS ₂	Temperatuurbereik (°C) -40 tot +340
	 8201 Universele olie		Lost onderdelen. Smeert metaal. Reinigt onderdelen. Verdringt vocht. Voorkomt corrosie.	Toepassing Snelle beweging / kleine belastingen	Basis Minerale olie	Temperatuurbereik (°C) -20 tot +120

 Noodreparaties Herstelt lekken of andere schade	 8040 Freeze & Release		Shock freezing (-40°). Maakt verroeste, gecorrodeerde en vastgelopen onderdelen vrij. Door capillariteit dringen de smerende bestanddelen door in de roestlaag.	Focus Lost gecorrodeerde onderdelen	Temperatuurbereik (°C) -
	 3463 Metal Magic Steel™ Stick		Metaalgevulde kneedbare stick. Ideaal voor noodreparaties aan lekkende tanks en leidingen. Kan bewerkt worden: boren, vijlen.	Focus Stopt lekkage in leidingen	Temperatuurbereik (°C) -30 tot +120
	 O-RING O-ringsnoer		Set met rubber O-ringsnoer, Loctite® 406 en tools om op maat gemaakte O-ringen te maken. Geen voorraad nodig van O-ringen in diverse maten.	Focus O-ringen op maat	Temperatuurbereik (°C) -

LOCTITE®

