

Werkstoff 85 NBR B203

schwarz

Änderungsindex 3	Änderungsdatum 02.11.2016		Sei	te 1/2
Allgemeine Prüfungen		Sollbereich	Typ. Werte	
Dichte DIN EN ISO 1183-1, 23 °C			1.28	g/cm³
Härte DIN ISO 7619-1, Shore A, 23 °	PC		85	Shore
Spannungswert 100 %, DIN 53504, S2, 23 °C			9	MPa
Zugfestigkeit DIN 53504, S2, 23 °C			16	MPa
Reißdehnung DIN 53504, S2, 23 °C			140	%
Weiterreißwiderstand DIN 53507, A, 23 °C			8	KN/m
Kältesprödigkeitstemperatu DIN 53546, Brittleness	r		-28	°C

Temperatureinsatzbereich -30°C bis 100°C

Übersicht der Freigaben Keine Daten gefunden!

Freudenberg

Freudenberg FST GmbH Global Material Technology Wolfgang Becker

Telefon: +49 (0)6201/80-2893 Fax: +49 (0)6201/88-2893 Email: wolfgang.becker@FST.com





Werkstoff 85 NBR B203

schwarz

Änderungsindex Änderungsdatum

3 02.11.2016 **Seite** 2/2

Keine ASTM D2000 Prüfungen verfügbar

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten) aus Laborfertigung. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Freudenberg

Freudenberg FST GmbH Global Material Technology Wolfgang Becker

Telefon: +49 (0)6201/80-2893 Fax: +49 (0)6201/88-2893 Email: wolfgang.becker@FST.com